

Säkerhetsdatablad för EB 2-K Rapid MSP LIM

EB 2-K RAPID MSP LIM



Tvåkomponents silanmodifierat polymer-lim

EB 2-K RAPID MSP LIM är ett permanent elastiskt tvåkomponentslim med mycket snabb styrkeuppbyggnad och utmärkta vidhäftningsegenskaper. Fri från lösningsmedel, isocyanater och silikoner.

EB 2-K Rapid — Art.nr: EB-2K70702200

30 MIN

Hanteringsstyrka

0 %

Lösningsmedel · ISO · Silikon

- 40° / +90°

Temperaturintervall

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb styrkeuppbyggnad - **hanteringsstyrka efter 30 minuter**
- Fri från lösningsmedel, isocyanater och silikoner
- Luktfri och icke-korrosiv på ytor
- Stöt- och vibrationsbeständig (stötdämpande)
- Korrosionsskyddande
- Kompatibel med de flesta färger och ytbehandlingar
- Mycket brett vidhäftningsområde
- Enkel bearbetning – ingen kemisk förbehandling krävs
- Utjämning av toleranser

KOMPATIBLA MATERIAL

- Metaller: lackerade, galvaniserade, anodiserade, kromade och varmförzinkade ytor
- Plaster (förtester rekommenderas på grund av stor variation)
- Keramik, sten, betong och trä

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Limning av adapter i våtrum



TEKNISKA DATA

Mätningar vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. *Dragstyrkedata efter 3 månader.

Kemisk bas	Silanmodifierad polymer
Härldningsmekanism	2-komponents fukthärdning
Konsistens	Något tixotrop pasta
Start skinnbildning / bearbetningstid	Max 4 minuter
Shore A hårdhet (DIN ISO 48-4)	48
Dragstyrka efter 1 timme	ca. 1,3 N/mm ²
Dragstyrka (DIN 53504 S2)*	ca. 3,5 N/mm ²
Dragstyrka vid 100 % töjning	2,0 N/mm ²
Brotttöjning (DIN 53504 S2)*	150 %
Skjuvhållfasthet	ca. 3,0 N/mm ²
Temperaturbeständighet efter härdning	-40 °C till +90 °C
Appliceringsstemperatur	+5 °C till +40 °C
Densitet komponent A	1,35 ± 0,05 g/cm ³
Densitet komponent B	1,40 ± 0,05 g/cm ³
VOC	0,00 %
Blandningsförhållande	1:1

FÖRPACKNING & LAGRING

- Dubbelpatroner 2 × 200 ml, 15 st/låda
- Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum i originalförpackning
- Förvara svalt och torrt: 10–25 °C

KEMISK RESISTENS

- God mot: vatten, alifatiska lösningsmedel, oljor, fett, utspädda oorganiska syror och alkalier
- Måttlig mot: estrar, ketoner och aromater
- Ej resistent mot: koncentrerade syror och klorerade kolväten

SÄKERHET

- Ej klassificerad som farlig enligt CLP (EG nr 1272/2008)
- Kan orsaka allergisk reaktion hos känsliga personer (se SDB avsnitt 2)
- Använd skyddshandskar: nitril, latex eller PVA, tjocklek ≥ 0,4 mm
- Sörj för god ventilation vid applicering
- Säkerhetsdatablad finns på begäran. Nödnummer: 112 (begär Giftinformation)